



| | |
|--------------------------------|--|
| Наименование: | Лак кракелюр Gallery / для декоративных эффектов |
| Состав: | Вода, водорастворимый полимер, модифицирующие добавки. |
| Описание товара: | <p>Лак предназначен для создания декоративного эффекта состаренной поверхности путём получения паутины трещин при оформлении отдельных элементов декора, багета или стен. Применяется для внутренних работ при декоративной отделке по минеральным и деревянным поверхностям в качестве промежуточного слоя между двумя водно-дисперсионными акриловыми материалами.</p> <p>Перед нанесением рекомендуется сделать пробные выкрасы на вертикальной поверхности.</p> <p>Перед использованием размешать.</p> |
| Уход за покрытием: | Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели. |
| Подготовка поверхности: | поверхность должна быть сухой и чистой |
| Расход: | 0,07-0,1 кг/м ² в зависимости от необходимого размера трещин. |
| Способ нанесения: | <p>1 этап - это цвет образовавшихся трещин: на подготовленную поверхность наносим акриловую моющуюся интерьерную краску или эмали (матовые, перламутровые, металлики) ТМ „VGT”, заколерованные в цвет будущих трещин. 2 этап – покрытие кракелюрным лаком в 1-3 слоя. Сушка между слоями не менее 3 ч. Полное высыхание 5 ч. Лак наносится кистью или валиком. Количество слоёв определяет размер будущих трещин (чем толще слой лака, тем крупнее и реже трещины). 3 этап - нанесение финишного покрытия: после полного высыхания лака нанести один слой финишного материала цвета, контрастного цвета основы. В зависимости от выбранного инструмента (кисть, валик), толщины слоя, направления движения инструмента образуются трещины различного направления и характера. Нанесение толстым слоем верхнего финишного материала даёт более крупные трещины, тонким слоем – более мелкие и частые. Нанесение материала валиком, даёт хаотичную сеточку, а кистью – по направлению мазка кисти. Важно нанести равномерный слой финишного материала с одинаковым слабым нажимом за один проход, не возвращаясь на ранее окрашенную поверхность, т.к. возможно нарушение процесса формирования трещин. Формирование трещин: 10-120 минут. В качестве финишного покрытия можно применять акриловую водно-дисперсионную краску, венецианскую штукатурку, мелкофактурную и фактурную краску и матовую эмаль ТМ „VGT”. Для придания готовому покрытию стойкости к влажной уборке и эксплуатационным нагрузкам рекомендуется нанести</p> |

| | |
|-----------------------------|--|
| | лак для наружных и внутренних работ или паркетный ТМ „VGT”. Перед нанесением рекомендуется сделать пробные выкрасы. |
| Время высыхания: | готовое покрытие высушить при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65\pm 5)\%$ не менее 24 ч. |
| Хранение: | хранить в плотно закрытой таре при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$. Выдерживает замораживание до -15°C , но не более пяти циклов замораживания - оттаивания. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. Срок годности 12 месяцев с даты изготовления. |
| Технические условия: | 2313-005-32998388-2011 с изм. 1,2 |